

Primacol® Magnetna boja

Primacol® Magnetic Paint je siva, akrilna boja sa svojstvom privlačenja magneta.

SVOJSTVA

Magnetna boja je akrilna boja za korištenje u interijerima. Sadrži željezni magnetit koji boji daje svojstvo privlačenja magneta. Može se koristiti na svim površinama na koje se može nanositi lateks boja. Na sloj magnetne boje može se nanositi završna akrilna ili lateks boja u željenoj nijansi.

1. FIZIČKA SVOJSTVA

SASTAV	vodena akrilna disperzija, željezni magnetit
BOJA	siva
MIRIS	blagi, specifičan
pH VRIJEDNOST	7,0-8,0
GUSTOĆA	2,2±0,1 g/cm ³
VRIJEME SUŠENJA NA DODIR	4-6 sata (20°C, 50% vlažnost)
UKUPNO VRIJEME SUŠENJA	12-24 sati
ČIŠĆENJE	vodom
IZDAŠNOST	5 m ² /litri (1 premaz)
ROK TRAJANJA	24 mjeseca od datuma proizvodnje

2. PRIMJENA

Promiješati prije upotrebe. Prije početka bojanja preporučujemo isprobati na manjoj površini da bi se usvojila tehnika bojanja. Boju čuvati na temperaturi iznad 5°C. Ne miješajte s drugim bojama i ne nerazređujte. Ukoliko kasnije želite odstraniti boju onda je nanesite na zid oblijepljen kvalitetnim tapetama. Koristiti samo na glatkim površinama. Koristite valjak ili četku. Nije pogodno za špricanje. Drugi sloj je preporučljivo nanositi nakon 4-5 sati nakon nanošenja prvog sloja. Litra boje je dovoljna za površinu od 5m² u jednom sloju. Za dobivanje zadovoljavajućeg efekta preporuka je nanijeti 2-3 sloja. Jakost privlačenja magneta ovisi o debljini nanešene boje i veličini magneta. Magnetna boja se može prebojati završnom bojom za zidove u željenoj nijansi – akrilnom ili lateks bojom. Može se premazati bojom za školske ploče za dobivanje efekta "memo ploče". Alat isperite vodom.

3. PRIPREMA POVRŠINE

Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha, odmašćena, glatka. Preporučeno je korištenje odgovarajuće impregnacije za površinu na koju se nanosi. Površina na koju se nanosi mora biti temeljito očišćena od prašine.

4. SIGURNOSNI PODACI

ZDRAVSTVENI:	nije kvalificirana kao opasna
GORIVOST:	na bazi vode, ne postoji opasnost od požara
ZA OKOLIŠ:	nije kvalificirana kao opasna

5. SKLADIŠTENJE

Na temperaturama 5–30°C; 24 mjeseca od datuma proizvodnje u originalnoj ambalaži na suhom mjestu.

6. REGULATORNA INFORMACIJA

Informacije sadržane u ovom tehničkom listu daju preporuke i moguće primjere. Dane informacije odražavaju trenutno stanje našeg znanja i iskustva, ne oslobađaju korisnika od obveze da vlastitim ispitivanjem provjeri prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu. Proizvođač zadržava pravo izmjene ovih tehničkih informacija, bez obavještanja klijenta.

7. OSTALO

Za ostale informacije kontaktirajte : + 48 085 7186860

[**www.unicell.pl**](http://www.unicell.pl)

[**www.dekorujemydom.pl**](http://www.dekorujemydom.pl)

Prvo izdanje: 22.10.2009